

# weber.sys epox plastbeton



třísložková polymerbetonová kompozice

## Nejdůležitější vlastnosti

## Oblast použití

## Definice výrobku

## Barva

## Všeobecné požadavky pro podklad

## Podkladní nátěr

## Podmínky pro zpracování

## Nářadí

## Čištění

## Upozornění

## Likvidace odpadů

## Popis zpracování

## Aplikace

## Zatížení

## Spotřeba

## Balení

## Skladování

Dlouhá životnost • Vysoká odolnost proti otěru • Omyvatelný, odolný chemickým vlivům • Pochůznost po 12 až 24 hod. • Pochůznost od 3 mm • Pojízdnost od 10 mm • Do interiéru i exteriéru

Polymerbetonový komplet je třísložkový systém určený k opravám a finální úpravě převážně betonových podkladů.

Třísložková polymerbetonová kompozice

Čirý nebo barvený.

Podklad musí být zbavený prachu, mastnot, volných částic a mechanických nečistot. Na povrchu nesmí být vystouplé cementové mléko. Podklady znečištěné naftou, oleji nebo jinými separátory musí být přebroušeny nebo tryskány pískem. Podklad musí být vyzrály, nosný, nekletovaný a suchý.

Na penetraci podkladů před aplikací polymerbetonu používáme weber.sys epox penetrace rozpouštědlová (24 hod. před aplikací polymerbetonu).

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhká a průvanu.

Nádoba na míchání, spirálové míchadlo, vrtačka, hladítka.

Nádoby, náradí a nástroje je nutné po ukončení prací očistit přípravkem C 6003.

Pryskyřici ředit pouze přípravkem C 6000, a to max. do 10 %. Přidání jiných přísad a použití za nepříznivých klimatických podmínek je nepřípustné.

Postupujte podle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatkách.

Nejprve smícháme složku A s tvrdidlem B. Důkladně homogenizujeme cca 2 – 3 min. Do takto naložené kompozice postupně přidáváme složku C – plnivo. Po důkladném promíchání a dokonalém smocení plniva je polymerbeton připraven k aplikaci.

Po důkladném promíchání vysypeme na podklad. Hmotu nejdříve rozhrneme dřevěnou latí a důkladně jej udusáme. Povrch zatáhneme ocelovým hladítkem smáčeným v ředidle pro epoxidové nátěrové hmoty (S 6300 nebo S 6003). Rozpouštědlo nikdy nepřidáváme do pokládané kompozice.

Lehké zatížení: tl. vrstev 5 mm (chodníky, balkony, terasy, schodiště, sklepy) střední zatížení: tl. vrstev 10 mm (garáže, sklady, autoservisy, výrobní haly) težké zatížení: tl. vrstev 20 mm (vjezdy a přejezdy pro nákladní vozidla, traktory apod.).

18,25 kg/1 cm<sup>2</sup>.

V 18,25 kg plastových obalech a 365 kg plechových obalech.

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.