

## ! Nejdůležitější vlastnosti

- pro ruční zpracování
- pro interiér i exteriér
- vhodný pro vyzdívání betonových plochových tvarovek
- vhodný pro zdění z běžných zdicích prvků (vyjma pórobetonových tvárnic), kde je požadovaná pevnost 10 MPa

## weber.mix zdicí 10 MPa

zdicí malta



název	spotřeba	číslo výrobku
weber.mix zdicí 10 MPa		MC920
suchá směs (na 1 m <sup>3</sup> malty)	cca 1 850 kg	
suchá směs (tl. 1 cm)	cca 16,5 kg/m <sup>2</sup>	

### použití

Pro zdění z běžných zdicích prvků (vyjma pórobetonových tvárnic) pro ruční zpracování, pro interiér i exteriér.

### balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

### skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### ▶ bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### ▶ likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

## CE parametry

CE	Referenční norma: EN 998-2 1020-CPD-020018959
	Rok: 11
	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Počernická 272/96, 108 03 Praha 10 návrhová obyčejná malta pro zdění k použití ve venkovních stavebních částech s konstrukčními požadavky
	weber.mix zdicí 10 MPa
Pevnost v tlaku min. MPa	M10
Počáteční pevnost ve smyku MPa	0,15
Obsah chloridů max. % hm.	0,1
Reakce na oheň	A 1
Absorpce vody kg/min <sup>2</sup> m <sup>0.5</sup>	0,7
Propustnost vodních par (tab. hodnota) μ = 5/15	
Teplná vodivost λ <sub>10, dry</sub> (tab. hodnota) 1,07 W/m.K	
Trvanlivost (dle ČSN 72 2452) 15 cyklů	
Obj. hmotnost (suché ztvrdlé malty) kg/m <sup>3</sup>	1 890 kg/m <sup>3</sup>

## definice výrobku

Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování.

## barva

Šedá.

## složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

## technická data

zrnitost směsi	4 mm
pevnost v tlaku	10 MPa
doba zpracovatelnosti	90 minut

## všeobecné požadavky na podklad

Při zdění je nutné silně savé materiály předem namočit, aby se zabránilo rychlému vysušení malty. Malta není vhodná pro zdění ze skleněných tvárnic a sádrových prvků.

## podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +26°C, teplota zdicích prvků nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanášené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.



## nářadí

Míchačka, fanka, zednická lžice.



## čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

## upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

## aplikace



Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 4 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Případně dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence. Nanášení zdicí malty se provádí nanášením zednickou lžicí na zdicí prvek.



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu

